

<b>Qualitätsdatenblatt Nr.</b>	RCA0016-20241
<b>1. Produkt Name</b>	<b>RC-Asphaltgranulat 0/16</b>
<b>2. Kenncode</b>	7030
<b>3. Verwendungszweck des Produkts</b>	Rohprodukt für die Herstellung von Asphalten und Oberflächenbehandlungen von Strassen, Flugplätzen und anderen Verkehrsflächen
<b>4. Hersteller</b>	PRB Partnerschaft Recycling Boden AG Knonauerstrasse / Boden 6330 Cham
<b>5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	2+
<b>6. Harmonisierte Norm</b> <b>Notifizierte Zertifizierungsstelle</b>	EN 13108-8:2005 / SN 640 431-8a-NA:2008 NB 2115 (SÜGB)

<b>7. Erklärte Leistungen</b>			
<b>Merkmale</b>		<b>Leistung</b>	
Korngrösse	mm	0/16	
Stückgrösse / Bezeichnung		20 <sub>RA</sub> 0/16	
Art des Bindemittels		Strassenbaubitumen	
Erweichungspunkt	Kategorie	S <sub>70</sub>	
Bindemittelgehalt	M-%	4.59	
Korngrössenverteilung	31.5 mm	M-%	100
	22.4 mm	M-%	100
	16.0 mm	M-%	97.0
	8.0 mm	M-%	79.3
	2.0 mm	M-%	48.3
	1.0 mm	M-%	32.7
	0.5 mm	M-%	24.4
	0.063 mm	M-%	11.1
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	f <sub>16</sub>	
Anteil an Fremdstoffen	Kategorie	F1	
gebrochene Oberfläche	Kategorie	C 70/10	
Plattigkeitskennzahl	Kategorie	FI <sub>15</sub>	
Rohdichte	Mg/m <sup>3</sup>	2.516	

Dazugehöriges Dokument Statistik 2023

Freigabedatum 24. Januar 2024

Ort /Datum Cham 24.01.2024

Unterschrift 